



MONOCRYL T.V

Famille I Classe 7b2 **Peinture acrylique mono-couche spéciale toile de verre**
 Classement AFNOR NFT 36 005 **Aspect satiné léger pommelé**

PROPRIETES

- ☒ Application monocouche sur toile de verre
- ☒ Lavable et lessivable
- ☒ Grande facilité d'application
- ☒ Grand pouvoir couvrant et opacifiant

SUPPORTS - DESTINATION

- ☒ Béton
- ☒ Enduits de ciment, enduits de dégrossissage ou de finition
- ☒ Plâtre et dérivés
- ☒ Toile de Verre à peindre

MISE EN ŒUVRE - PREPARATION DES SUPPORTS

Elle sera effectuée conformément aux prescriptions du DTU 59-1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

- ☒ Plâtres et dérivés, épiderme cartonné: impression préalable STERMAPRIM ou SUPERPRIM
- ☒ Directement en une couche non diluée sur toile de verre

En entretien :

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage...

- ☒ Sur peintures brillantes ou satinées : lessiver et rincer soigneusement
- ☒ Sur fonds farinants ou douteux : application préalable : FIXATEUR S

IMPORTANT : Si le support comporte des traces de type moisissures ou algues, faire un traitement préalable anti-cryptogamique.

Ces conseils ont une portée indicatrice et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

PROCESSUS D'APPLICATION			
<i>DILUANT</i>	<i>MATERIEL</i>	<i>DILUTION 1^{ère} COUCHE</i>	<i>DILUTION COUCHES SUIVANTES</i>
<i>EAU</i>	Rouleau	5 à 15 %	3 à 7 %
	Pistolet Airless	5 à 10 % en 1 passe croisée ou 2 couches à intervalle de quelques minutes	
S'applique en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C			
Sur toile de verre, s'applique en 1 couche non diluée			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Densité	1,28 +/- 0,05
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • en poids : 61.8 % +/- 2 • en volume : 50.5 % +/- 3
Rendement moyen	<ul style="list-style-type: none"> • Sur support courant : 5 à 8 m²/kg selon porosité du support et conditions d'application. • Sur support toile de verre : 3 à 4 m²/Kg selon porosité du support et conditions d'application.
Séchage à 20°C et à 65 % d'humidité relative	Sec : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L pour 2010 Produit contenant au maximum 30 g/L de COV.
EMBALLAGES : 20 Kg	

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
<ul style="list-style-type: none"> ☒ Transport & Etiquette : produit en phase aqueuse non soumis à un étiquetage. ☒ Point éclair : non concerné ☒ Aptitude au stockage : 1 an en emballage d'origine plein et fermé - Stocker dans un local tempéré et abrité du gel ☒ Sécurité / Précautions d'emploi : Consulter la fiche de données de sécurité

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en œuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.