

ENDUIT GL Cachet Violet

ENDUIT DE FINITION, LISSAGE ET GOUTTELETTE
QUALITE LAVABLE - DURETE SUPERIEURE



SACS de 25 kg

PROPRIETES

Enduit de peinture "Fin" selon NFT 30608.

Enduit destiné exclusivement aux travaux d'intérieur ayant pour seules fonctions de palier les défauts de planimétrie des supports et le cas échéant de participer à leur décoration.

Qualité : lavable.

Dureté supérieure.



DESTINATION

Béton.

Enduits de ciment.

Plâtre et dérivés.

Epiderme cartonné.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

■ **Sur béton et enduit de ciment :** égrenage, époussetage, reprise de joints, ragréage. Elimination des excès d'huile de décoffrage par solution détergente.

■ **Sur épiderme cartonné, plâtre et dérivés :** égrenage, rebouchage, application préalable d'une impression : SUPERPRIM ou PRIMOTEC.

En entretien :

Il y a lieu dans tous les cas de mettre en oeuvre des surfaces d'essais ayant pour objet de vérifier la comptabilité des produits dont l'utilisation est envisagée ainsi que la conformité à la destination.

Supports douteux :

Nous consulter.

ATTENTION : Il y a lieu de redoubler l'impression si les plaques cartonnées présentent un jaunissement par suite de vieillissement et d'exposition à la lumière.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Toutes les machines à projeter	0 à 5 % si nécessaire	Sec : 2 heures Intervalle entre couches : 24 heures Dur : 48 heures Recouvrable : 48 heures

S'applique généralement en 1 ou 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

Dégrossissage : effectuer une projection d' ENDUIT GL Cachet Violet en chargeant uniformément, lisser et ferrer, recycler l'enduit récupéré.

Application manuelle : enduisage à la lisseuse ou à la truelle italienne.

Finition décor gouttelette : effectuer une nouvelle projection d'enduit en réglant le débit d'air et de produit pour obtenir l'aspect désiré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,75 +/- 0,05
Extrait sec en poids	78,50 % +/- 2
Extrait sec en volume	51,60 % +/- 3
Consommation moyenne	1 kg/m ² selon l'état du support et la finition désirée. Finition gouttelette : 0,7 à 1,5 kg/m ² environ.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 3 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

Classement au feu : M0 P.V. du CSTB du 25/10/2013 N°RA 13-0297-1

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.