

# FYTO VELOURS

PEINTURE DE FINITION VELOURS, POLYVALENTE  
A BASE DE RESINE ALKYDE BIOSOURCEE EN PHASE AQUEUSE  
*Aspect : Velouté*



15 L - 5 L - 2,5 L

## PROPRIETES

Résine alkyde biosourcée à 97%.  
Peinture de décoration pour intérieur.  
Lessivable selon EN 13300 (ISO 11998)  
Très grande facilité d'application.  
Résistance au lustrage.  
Pouvoirs couvrant et opacifiant exceptionnels.  
Excellente résistance à la saponification.  
Effet anti-flash rust.



## DESTINATION

Bétons et dérivés.  
Enduits de finition.  
Plâtre et dérivés.  
Epidermes cartonnés.  
Toile de verre à peindre.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

### En travaux neufs :

- **Plâtre, épidermes cartonnés, enduits de finition** : impression préalable FYTO PRIM ou SUPERPRIM.

### En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, puis ponçage soigné.

- **Sur peintures brillantes ou satinées** : lessiver et rincer soigneusement.
- **Sur fonds farinants ou douteux** : application préalable : STERMAPRIM ou FIXATEUR S selon nature du support.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.*

## APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	DILUTION COUCHES SUIVANTES	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Rouleau	3 à 5 %	0 à 5 %	Sec : 20 minutes Recouvrable : 2 heures
	Pistolet Airless	5 à 10 %		

S'applique en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,50 +/- 0,05
Extrait sec en poids	65 % +/- 2
Extrait sec en volume	50 % +/- 2
Rendement moyen	7 à 9 m <sup>2</sup> /L selon support, matériel et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant environ 2 g/L de COV.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions	Consulter la fiche de données de sécurité.

## CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a.

*Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*